

آنی‌گیر و زود سخت کننده بسیار قوی پودری مناسب برای بتن های پاششی

توصیف

Parsman Chemical[®] AXP-900 محصولی پودری و فاقد کلراید است، که پس از اضافه شدن به مخلوط بتن پاششی باعث می‌شود به سرعت واکنش‌های هیدراسیون اولیه سیمان انجام شده و موجب گیرش و سخت شدن زود هنگام بتن یا ملات می‌گردد.

موارد کاربرد

- بتن‌های پاششی
- انواع بتن ریزی در آب و هوای سرد
- بتن‌ریزی‌های سریع

مزایا و ویژگی‌ها

- Parsman Chemical[®] AXP-900 محصولی آنی‌گیر و پودری است که دارای اثرات زیر بر روی بتن تازه و سخت شده می‌باشد:
- گیرش اولیه و نهایی سریع بتن و ملات
 - افزایش مقاومت‌های زود هنگام بتن
 - کاهش زمان قالب برداری در آب و هوای سرد
 - عاری از مواد خورنده

نکات مصرف

- Parsman Chemical[®] AXP-900 بصورت پودری و عمدتاً جهت استفاده در بتن‌های پاششی روش خشک فرموله شده است. استفاده از این محصول در در داخل ماشین‌های حمل بتن) توصیه نمی‌گردد. این محصول سازگار با افزودنی‌ها و مواد زیر است:
- میکرو سیلیس واکنش پذیر (سیلیکا فوم)
 - افزودنی‌های فوق روان کننده رده Fluentis[®]
 - افزودنی‌های منبسط کننده
 - افزودنی‌های هوازا
 - افزودنی‌های کاهش جمع شدگی
 - مواد عمل آوری بتن نمایان
 - روغن قالب معمولی

مشخصات فنی

پودر	شکل ظاهری
سفید	رنگ
$2/20 \pm 0/2 \text{ g/cm}^3$	چگالی
۱۰-۱۲	pH
فاقد کلراید	میزان کلر
۱ تا ۲ درصد وزن سیمان برای بتن‌های پاششی	میزان مصرف توصیه شده
ASTM C494 Type A EN 934-2	استاندارد

بسته بندی

محصول Parsman Chemical[®] AXP-900 در کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌شود. همچنین امکان عرضه این محصول در جامبو بگ‌های بزرگتر نیز می‌باشد

شرایط نگهداری

محصول می‌تواند برای حداقل ۱ سال در جای خشک در بسته بندی اصلی و پلمپ در دمای ۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

موارد ایمنی

قبل از استفاده از محصول لطفاً برگه اطلاعات ایمنی را به دقت مطالعه نمایید یا دستورالعمل ایمنی روی بسته بندی را بخوانید.

خدمات فنی

بخش فنی واحد پارس‌مان شیمی ساختمان همواره در دسترس شماست تا در استفاده صحیح و بهینه از محصولات، یاری‌رسان شما باشد.

اطلاعات تماس:

واحد پارسمان شیمی ساختمان

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد (اطلسی)، خیابان پانزدهم،

پلاک ۴۰

شماره تماس: ۰۲۱-۷۵۹۱۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۲۵۰۷۵۰

پست الکترونیک: info@parsmanchemical.com

www.parsmangroup.com



این اطلاعات بر اساس تجربیات ما و آخرین نتایج ارزیابی‌های آزمایشگاهی است. اطلاعات فوق ممکن است مورد اصلاح قرار گیرد که در برگه‌های اطلاعات فنی به روز شده اطلاع رسانی می‌شود. تغییرات آتی اطلاعات در وب سایت www.parsmangroup.com اطلاع رسانی می‌شود که در آن برگه‌های اطلاعات فنی به صورت مستمر به روز شده و همیشه به روز ترین نسخه قابل دسترس است. گروه پارسمان مسئولیت نتایج ضعیف ناشی از موارد غیر مرتبط با کیفیت محصول یا ناشی از معایبی که از عواملی متفاوت از کیفیت محصول مانند ذخیره سازی اشتباه ایجاد می‌شود را نمی‌پذیرد.

Parsman Chemical® AXP-900

ویرایش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲