

گروت سیمانی آماده به مصرف فاقد جمع شدگی

توصیف

گروت آماده‌ی Parsman Chemical® GX-1000 محصولی است غیرانقباضی بر پایه مواد معدنی که پس از سخت شدن دارای ویژگی‌های منحصر بفردی به لحاظ مشخصات فیزیکی، مکانیکی (مقاومت فشاری، خمشی) و دوام بتن است. این محصول با استفاده از افزودنی‌های ویژه انبساطی و معدنی فرموله شده و به صورت پودر با دانه‌بندی معین ارائه می‌شود.

موارد کاربرد

شیمیایی و خواص پوزولانیک این محصول، دوام آن در مطابق عوامل و شرایط مخرب محیطی و جوی بطور قابل ملاحظه‌ای بالاست.

- **نفوذپذیری پایین:** به دلیل دانه بندی استاندارد و دقیق این محصول و نیز وجود ذرات با ابعاد بسیار ریز در آن، تمام حفره‌ها و خلل و فرج میکروسکوپی گروت حاصله پر شده و حتی فواصل میکروسکوپی بین دانه‌های سیمانی مجاور نیز بسته می‌شود. بدین ترتیب گروت سخت شده، بسیار توپر، متراکم و مستحکم شده و مقاومت و دوام آن افزایش می‌یابد.
- **مشخصات رئولوژی عالی:** ایجاد گروتی همگن، یکدست، پمپ‌پذیر و با قوام و سیالیت مناسب، بدون آب انداختگی و جداسازی و ته نشینی ذرات.
- **بدون جمع شدگی:** در این محصول به واسطه‌ی ویژگی انبساط کنترل شده‌ی عمدی، افت و انقباض ناشی از جمع شدگی وجود نخواهد داشت.

- نصب بیس پلیت‌های فونداسیون ساختمان‌های فلزی
- گروت ریزی صفحات بیس پلیت ریل‌های انتقال
- نصب و تثبیت ماشین آلات صنعتی ارتعاشی
- نصب المان‌های پیش ساخته (تیر و ستون)
- پر کردن سوراخ‌های به جای مانده از بولت
- امور تعمیراتی جزئی و عمومی ساختمان
- پر کردن سازه‌ای حفرات، سوراخ‌ها و گودال‌ها
- تزریق غلاف کابل‌های پیش تنیده
- کاشت میلگرد و انکر بولت
- گروت ریزی پایه‌های پل
- مقاوم سازی‌های بتنی
- نصب دکل‌های برق

مشخصات فنی

عنوان	ویژگی
شکل ظاهری	پودری
رنگ	خاکستری
چگالی	$2/35 \pm 0/05 \text{ g/cm}^3$
زمان شروع انبساط اولیه	۱۵ دقیقه
میزان انبساط	۲-۴ درصد
میزان کلر	فاقد کلراید
مقاومت ۱ روزه در میزان آب ۱۷ درصد	300 Kg/cm^2
مقاومت ۳ روزه در میزان آب ۱۷ درصد	400 Kg/cm^2
مقاومت ۷ روزه در میزان آب ۱۷ درصد	450 Kg/cm^2
مقاومت ۲۸ روزه در میزان آب ۱۷ درصد	500 Kg/cm^2
بازه آب اختلاط توصیه شده	۱۳ تا ۱۸ درصد وزنی برای مصارف معمول

مزایا و ویژگی‌ها

Parsman Chemical® GX-1000 به صورت پودر خشک بسته بندی شده و برای مصرف آماده می‌باشد. این محصول حاوی افزودنی‌های لازم و مواد مورد نیاز سیمانی و سنگ دانه است و نیاز به هیچ ماده ای جز آب ندارد. این ماده پس از اختلاط با آب دو نوع انبساط حجمی را ایجاد می‌کند. انبساط اولیه ۱۵ تا ۲۵ دقیقه بعد از ترکیب گروت با آب رخ می‌دهد که این امر حاصل تصعید گازهاست. به منظور انجام انبساط اولیه بهینه، گروت را باید سریعاً بعد از مخلوط شدن با آب استفاده نمود. انبساط دوم در اثر واکنش شیمیایی گیرش ملات رخ می‌دهد. که معمولاً یک یا دو روز بعد از مخلوط شدن گروت پدیدار می‌شود. استفاده از این محصول منجر به مزیت‌های زیر می‌گردد:

- **استحکام فشاری بالا:** با توجه به اجزای تشکیل دهنده آن، روند کسب مقاومت و نتیجتاً مقاومت فشاری اولیه و نهایی این محصول بالاست. البته دمای بستگی دمای محیط و زمان مصرف دارد نیز در این مورد تاثیرگذار است.
- **دوام بالا:** به دلیل وجود ذرات بسیار ریز سیلیس و انجام واکنش‌های

نکات مصرف

جهت آماده سازی گروت ابتدا آب را به میزان مشخص شده در یک ظرف پلاستیکی تمیز بریزید و محصول **Parsman Chemical® GX-1000** را به آهستگی بدان اضافه نموده و پیوسته هم بزنید. استفاده از میکسر برای این کار توصیه می شود. ۵ تا ۶ دقیقه هم زدن کفایت. در پایان، گروت مورد نظر کارایی لازم را بدست آورده است. مخلوط آماده شده را باید در بازه زمانی تا ۳۰ دقیقه استفاده کنید. گروت ریزی بدون توقف به داخل قالب انجام گردد. با ضربات آهسته میله می توان از توزیع گروت مطمئن شد. میزان آب مورد استفاده باید با توجه به قوام، کارپذیری و مقاومت بین بازه ۰.۱۳ تا ۰.۱۸ پیشنهادی انتخاب گردد.

توصیه می شود حتما قبل شروع گروت ریزی بستر مورد نظر از نظر آلودگی بررسی گردد. سطح باید کاملا از گرد و غبار، کثیفی، گریس، روغن، رنگ، پلاستر و یا هرگونه پوشش غیر مستحکم عاری باشد. سطوح تماس باید مرطوب باشد. دمای محیط نیز در زمان اجرا باید بین +۵ تا +۳۵ درجه سلسیوس باشد.

این محصول سازگار با افزودنی ها و مواد زیر است:

- افزودنی های فوق روان کننده و ابر روان کننده رده **Fluentis®**
- افزودنی های دیرگیر کننده: **ParsmanChemical® R200**
- افزودنی های زودگیر کننده: **ParsmanChemical® AX-104**
- روغن قالب معمولی

بسته بندی

محصول **Parsman Chemical® GX-1000** در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

شرایط نگهداری

کیسه های باز نشده را می توان در مکانی خشک با فاصله از زمین، به مدت ۶ ماه نگهداری کرد. محصول باید از تابش شدید خورشید و وزش باد شدید، حفظ شود. در شرایط کارگاهی کیسه ها را بر روی پالت چوبی بالاتر از سطح زمین و دور از باران و رطوبت و تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

موارد ایمنی

قبل از استفاده از محصول لطفا برگه اطلاعات ایمنی را به دقت مطالعه نمایید یا دستورالعمل ایمنی روی بسته بندی را بخوانید.

خدمات فنی

بخش فنی واحد پارسمان شیمی ساختمان همواره در دسترس شماست تا در استفاده صحیح و بهینه از محصولات باری رسان شما باشد.

اطلاعات تماس:

واحد پارسمان شیمی ساختمان

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد (اطلسی)، خیابان پانزدهم، پلاک ۴۰

شماره تماس: ۰۲۱-۷۵۹۱۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۲۵۰۷۵۰

پست الکترونیک: info@parsmanchemical.com



www.parsmangroup.com

این اطلاعات بر اساس تجربیات ما و آخرین نتایج ارزیابی های آزمایشگاهی است. اطلاعات فوق ممکن است مورد اصلاح قرار گیرد که در برگه های اطلاعات فنی به روز شده اطلاع رسانی می شود. تغییرات آتی اطلاعات در وب سایت www.parsmangroup.com اطلاع رسانی می شود که در آن برگه های اطلاعات فنی به صورت مستمر به روز شده و همیشه به روز ترین نسخه قابل دسترس است. گروه پارسمان مسئولیت نتایج ضعیف ناشی از موارد غیر مرتبط با کیفیت محصول یا ناشی از معایبی که از عواملی متفاوت از کیفیت محصول مانند ذخیره سازی اشتباه ایجاد می شود را نمی پذیرد.

Parsman Chemical® GX-1000

ویرایش: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷